



Dulux Catylac Exterior

A912-Line

PENGUNAAN

Dulux Catylac Exterior adalah cat berkualitas tinggi, diformulasikan berdasarkan cat emulsi berbasis modifikasi acrylic untuk permukaan batu eksterior yang baru / sudah pernah dicat sebelumnya seperti batu bata, kayu, plester, semen, *rendering*, asbes, dan selesai eksterior semi-permanen. Cat ini diformulasikan untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap jamur dan tumbuhan alga. **Dulux Catylac Eksterior** merupakan bahan yang tahan alkali dengan baik, memiliki daya rekat yang baik, daya tahan warna yang baik.

UKURAN KEMASAN

5 Kg & 25 Kg

WARNA

Lihat kartu warna

SIFAT LAPISAN

Daya Tahan Terhadap Bahan Kimia:

Daya Tahan Terhadap Air:

KOMPOSISI

Pewarna: Pewarna non-timbal, *light fastness* dan *mineral estenders*
Bahan pengikat: Emulsi *Modified Copolymer*.
Pelarut: Air

VOLUME PADATAN

Putih sekitar 30% (nominal), warna lain bisa bervariasi

POT LIFE/UMUR CAMPURAN

WAKTU PENGERINGAN

Lapisan tunggal pada ketebalan standar:

KERING SENTUH

Bergantung pada suhu dan kelembaban.

WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG

2-3 Jam

PELAPISAN ULANG PADA 30°C

KERING SEMPURNA

KETEBALAN LAPISAN

DAYA SEBAR TEORITIS	Bervariasi sesuai dengan kekasaran dan porositas permukaan. Pada permukaan yang halus dengan porositas rata-rata: Daya sebar teoritis pada kondisi normal adalah 10-12 m ² /Kg.
CARA APPLIKASI	
PERBANDINGAN CAMPURAN	
PENGECERAN	Kuas atau rol: Untuk pemakaian pada permukaan baru, tambahkan 1 bagian dari air bersih untuk 10 bagian cat (10%) Cara semprot konvensional: tambahkan sebagian 1 bagian air bersih untuk 3 bagian cat (30%). Alat semprot tanpa udara (<i>Airless Spray</i>): Siap dipakai.
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	Cara semprot konvensional: Cukup Bagus untuk hampir semua alat. Alat semprot tanpa udara (<i>Airless Spray</i>): Perlu diatur untuk aplikasi ini pada tekanan kerja cat minimum 140 Kg/cm ² dengan ukuran <i>spray tip</i> pada 0.58mm dan sudut <i>spray tip</i> 65°
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih.
PERSIAPAN PERMUKAAN	
TITIK NYALA	-
INFORMASI SISTEM PENGECATAN:	Permukaan yang mengapur: <i>Cat dasar (1 lapis):</i> Dulux Solvent Base Sealer (A579-44469) <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Catylac Emulsion (A912) Permukaan baru atau permukaan alkalis: <i>Cat dasar (1 Lapis):</i> Dulux Alkali Resisting Primer (A931-1050N) <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Catylac Exterior (A912) Permukaan normal: <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Catylac Exterior (A912)
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Yakinkan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan masker debu pada saat mengamplas atau mengusap permukaan. Yakinkan ventilasi yang bagus selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak mencukupi. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang berlaku. Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air. Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis. Membersihkan percikan dari kulit: Gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman. Pada saat memindahkan cat/transportasi, perhatikan hal hal berikut:

	<p>Pastikan kemasan berdiri tegak secara aman. Hindari dari suhu yang berlebihan. Simpan di tempat yang dingin. Bila terjadi kecelakaan, Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah. Jangan membuang ke selokan atau saluran air. Limbah cat sebaiknya dibuang di tempat yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri.</p>
<p>Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :</p> <p style="text-align: center;">PT. ICI Paints Indonesia, Jababeka Industrial Estate, Jl. Jababeka IV Blok V No.64, Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079</p>	
<p>Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.</p>	
<p>June 2012</p>	